

PRODUKTDATABLAD

Parkett

Parkett Ek 3-stav Natur

Opus parkett är en naturprodukt. Parketten består av tre skikt som ligger på tvärs över varandra för att minimera rörelserna i golvet. Limfritt Auto klick låssystem säkrar snabb och säker läggning. Opus parkett är 3-stav med slitskikt av ädelträ på ca 2,5 mm. Golvet passar alla rum i huset förutom våtutrymmen. Parketten är omslipningsbar.

Ytbehandling:

Ytan är färdigbehandlad med 7 lager AS (anti-scratch) lack, härdad mot UV-strålning. Detta garanterar en slitstark med en matt lack.

Slitskikt av hårdträ:

Ek med mattlack

Mellanskikt:

Görs av barrved (gran). Skiktet är lagt på tvärs för att reducera krympning och svällning under skiftande väderförhållanden.

Underskikt:

Tillverkat av granfanér

Användningsområde:

Opus parkett kan läggas i de flesta rum, undantag våtrum.

Läggning:

Rummet ska vara mellan 17-24°C, och den relativa fuktigheten (RF) mellan 30-65%. Se till att rummet är tempererat även efter läggning. Parketten ska lagras torrt och paketen ska inte öppnas förrän parketten ska läggas.

Opus parkett läggs utan användning av lim eller andra fästtekniker. Kunnig personal har sorterat och klassificerat parketten. Där det skulle vara tvivel om sortering ska reklamationer på det, eller eventuella andra synliga fel, påvisas innan parketten är lagd. Kom ihåg att den som lägger golvet är ansvarig för det färdiga resultatet. Trä är en naturprodukt, med naturliga variationer i färg och struktur.

Parketten kan också enkelt demonteras/tas upp igen. Mellanrummet mot väggen eller fasta installationer ska vara minst 8-10 mm (1,5 mm per breddmeter). För att hindra knarr mellan undergolv och parkett läggs avsett parkettunderlag. Fotlister ska fästas i väggen.

Ytterligare information om läggning finns i läggningssanvisningen som medföljer golvpaketen.

Golvet är klart att använda direkt efter läggning.



PRODUKTDATABLAD

Parkett

Produktspecifikation

Tjocklek	13 mm
Bredd	185 mm
Längd	2200 mm
Slitskikt	2,5 mm
Ytbehandling	Mattlack
Paketinnehåll	9 plankor - 3,663 m ²
Pallinnehåll	32 pkt - 117,22 m ²
Vikt per pkt	26,163 kg
Läggningsmetod	Flytande
Art. nr.	7362667
Prestandadeklaration	SE_SG11B5_5.Timber2C1A_1589
Harmoniserad standard	EN 14342:2013

Krav till undergolv:

Undergolvet ska vara torrt, plant och bärande. Toleransgränserna är +/- 2 mm per 2 m. Större ojämnheter ska utjämnas föreläggning.

Godkänt undergolv är betonggolv, 22 mm spån, 19 mm plywood, eller 21 mm golvbräda. På det sistnämnda läggs parketten på tvären gentemot golvbrädorna.

Diagonallagda golvbrädor eller "stallgolv" bör vara 28 mm. Fuktkvoten i undergolven får inte överstiga 12%. För att hindra knarr mellan undergolv och parkett läggs avsett parkettunderlag.

Betongens relativa fuktighet (RF) ska vara under 90%. Mätt efter CM-metoden ska betongfuktigheten max vara 2%. På betong läggs alltid 0,20 mm plastfolie för att isolera mot fuktvandringen. Som tillägg läggs ett avsett parkettunderlag mellan plastfolien och parketten.

Golvvärme:

Denna parkett går bra att lägga över golvvärme. Effekten på golvvärmesystemet får inte överstiga 27°C på undergolvs yta. Systemet ska vara termostatstyrt och monterat på så sätt att det ger en jämn och bra belastning över hela golvytan. Plastfolie ska alltid först monteras innan parkettunderlagsfoam monteras vid installation på betongplatta respektive vid vattenburen värme.

Generella råd:

Använd bra mattor utanför och innanför entrén som kan ta upp sand och smuts. Använd filttass på stolsben och gummihjul på kontorsstolar för att förhindra skador på parketten.

Rengöring och underhåll:

Golven rengörs bäst vid torrrengöring eller dammsugning. Om golvet våttorkas är det viktigt att vattenanvändningen begränsas. Låt inte vattnet bli liggande och självtorka på parketten.

CE EN 14342:2013

