

PRODUKTDATABLAD

MURBRUK B M2,5

OM PRODUKTEN

Ultipro Murbruk B M2,5 är ett fabriksblandat torrbruk. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt bruk för enklare murning i murbruksklass M 2,5 (B).

- > Bra arbetsbarhet
- > Anpassad för murning av lättklinker block
- > Anpassad för murning av normal sugande håltegel

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För enklare murning av tegel, betongblock, Lecablock. Försäkra dig om att vidhäftningen blir den rätta mot olika typer av stenar.

TYP AV UNDERLAG

- > Block
- > Tegel

BEGRÄNSNINGAR

- > Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

BRA ATT VETA

Vinterhantering: När temperaturen är under +5°C eller risk finns för minusgrader under de första 3 dyggen ska vinteråtgärder i form av intäckning och uppvärmning ske. Varmvatten ska också användas eftersträva alltid en brukstemperatur på +20°C. Frostskydd kan tillsättas i bruket men ersätter inte övriga vinteråtgärder. Varning för snabb uttorkning i samband med uppvärmning vid låga temperaturer. Speciella regler gäller för armerat murverk. Sommarmurning: Observera att det i starkt solsken vid höga temperaturer krävs extra ordinära åtgärder för att motverka för snabb uttorkning.

FÖRBEREDELSE

Gå igenom aktuellt utförande noga för att försäkra dig om att produktvalet är lämpligt. Stenens beskaffenhet ska vara torr, damm och fettfri. Skyddstäckning ska alltid utföras av omkringliggande byggnadsdelar. Se till att erforderliga vädertäckningar finns samt ev uppvärmnings möjligheter. Temperaturen ska alltid överstiga +5°C under utförandet och härdning.

BLANDNING

Ultipro Murbruk B M2,5 blandas med ca 3 lit vatten / 20 kg säck vilket ger ca 13 lit användningsfärdigt bruk. Ultipro Murbruk B M2,5 blandas maskinellt ca 10 min i långsamtgående blandare. Använd hela tiden samma vattenmängd och lika lång blandningstid. Bruk som börjat styvna får ej blandas med ytterligare vatten.

ANVÄNDNING

Mura med fyllda fogar. Var extra noga med stötfogarna. Stryk och/ eller borsta fogarna när bruket är relativt torrt.



Produktspecifikation	
Materialåtgång	Vid tegelmurning åtgår ca 70 kg Ultipro Murbruk B M2,5 per m ² 1/2-stens väggjocklek
Vattenbehov	Ca 3 lit per 20 kg säck
Utbyte	Ca 13 lit per 20 kg säck
Användningstid	Ca 2 tim
Börjar härda	Ca 4 tim
Bindemedel	Kalk och Cement
Ballast	Natursand 0-3 mm
Kan fås med vintertillsats	Ja
Tryckhållfasthet 28 dygn	M 2,5 enligt EN 1015-11
Brandklass	A1 enligt EN 13501-1
Frostbeständig	Ja
Lufthalt	ca 18 %
Vattenabsorption	NPD
Maskin och utrustning	Blandare. Planblandare. Maskinvisp.
Lagring	Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats Max 18 månader från produktionsdatum
Förpackning	20 kg plastsäck

EFTERBEHANDLING

Skydda murverket mot nederbörd de första dyggen. Vid behov av rengöring använd Murtvätt Kalk//Salt. Försäkra er om att aktuell sten tål att tvättas med vald rengöringsprodukt. Tegelleverantören kan svara på detta.

PRODUKTDATABLAD

MURBRUK B M2,5

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

ÅTERVINNING

På optimera.se finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Optimera Svenska AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Optimera Svenska ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Art nr.	Benämning	Vikt / säck	Vikt / pall	Antal / pall	Lagring
7377986	Murbruk B M2,5	20 kg	960 kg	48 säckar	18 mån obruten frp